

## АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ DECORIX® • 210 мл • МАТОВАЯ

### Лист технической информации

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественная универсальная акриловая эмаль DECORIX® используется в декоративно-оформительских работах, строительстве и ремонте. Предназначена для окрашивания: древесины, пластика, металла, бетона, кирпича, керамики, стекла, картона, минеральных поверхностей. Аэрозольная эмаль удобна для окрашивания небольших поверхностей и труднодоступных мест. Образует гладкое, устойчивое к выцветанию покрытие.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр.
2. Поверхность очистить, обезжирить и просушить.
3. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1–2 минут, нанести пробный слой на небольшой участок для проверки основы на совместимость с эмалью.
4. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 25–30 см в 2–3 тонких слоя с сушкой между слоями не менее 30 минут.
5. Невысохшую эмаль удалять растворителем, высохшую – смывкой для краски DECORIX®.

#### ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от нагревательных приборов, источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! Срок хранения: 10 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать, избегать попадания на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

#### ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

#### ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Цвет колпачка и дополнительной наклейки обозначают цвет эмали. Товар сертифицирован.

#### ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее вещество                                                                     | Акриловые смолы.                                                                   |
| Внешний вид                                                                            | После высыхания эмаль образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. |
| Блеск                                                                                  | Матовый.                                                                           |
| Цвет покрытия                                                                          | Согласно каталогу цветов.                                                          |
| Температура окружающей среды при нанесении                                             | от +10°C до +30°C                                                                  |
| Время высыхания между слоями, мин                                                      | 10–15                                                                              |
| Время высыхания до степени 3, мин                                                      | 30                                                                                 |
| Время полного высыхания, ч                                                             | 24                                                                                 |
| Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч                              | > 48                                                                               |
| Эластичность плёнки при изгибе, мм                                                     | 1                                                                                  |
| Прочность при ударе, масса первичного груза с бойком 1000 ± 10 г, высота падения 40 см | > 40                                                                               |
| Расход                                                                                 | 0,5–1,0 кв. м. Точный расход определяется пробным окрашиванием.                    |
| Морозостойкость                                                                        | Да.                                                                                |
| Срок хранения с даты изготовления, лет                                                 | 10                                                                                 |
| Класс пожарной опасности                                                               | 2                                                                                  |
| Состав                                                                                 | Пигменты, акриловые смолы, наполнитель, смесь органических растворителей.          |

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Объём баллона, мл                  | 210    |
| Вес баллона брутто, гр             | 150    |
| Количество баллонов в коробке, шт. | 24     |
| Вес коробки, кг                    | 3,58   |
| Объём коробки, куб. м              | 0,0115 |
| Размер коробки, мм:                |        |
| • высота                           | 155    |
| • ширина                           | 224    |
| • глубина                          | 334    |



**АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЬ  
УНИВЕРСАЛЬНАЯ DECORIX® • 210 мл • МАТОВАЯ****Лист технической информации****ПАЛИТРА**

| НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ |            | ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА | ШТРИХ-КОД КОРОБКИ  |
|------------------------------|------------|-------------------|--------------------|
| Белый матовый / A24          | 0110-24 DX | 4 650070 372017   | 1 46 50070 37201 4 |
| Чёрный матовый / A02         | 0110-02 DX | 4 650070 372109   | 1 46 50070 37210 6 |