

ГРУНТ ЭПОКСИДНЫЙ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ DECORIX® • 520 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональный высокопрочный эпоксидный грунт DECORIX® предназначен для антикоррозийной подготовки металлических конструкций, оборудования, механизмов, балок, элементов кровли, арматуры, кузовов и каркасов перед последующей покраской. Может применяться на древесине, минеральных поверхностях и большинстве видов пластмасс. Эпоксидный грунт увеличивает адгезию к чёрным и цветным металлам, нержавеющей стали, алюминиевым и оцинкованным поверхностям. Образует прочное и долговечное покрытие, предотвращающее процесс образования ржавчины в условиях повышенной влажности и агрессивных внешних воздействий.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр.
2. Поверхность очистить, отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой, обезжирить и просушить. Наносить грунт на чистый металл.
3. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1–2 минут, нанести пробный слой на небольшой участок для проверки совместимости с грунтом.
4. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 25–30 см от поверхности в 1–2 слоя с сухой между слоями 10–15 минут.
5. Невысохший грунт удалять растворителем, высохший — смывкой для краски DECORIX®.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -35°C до +50°C! СРОК ГОДНОСТИ 10 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания грунта на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Цвет наклейки на баллоне обозначает цвет грунта. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



ПАЛИТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Серый 0166-02 DX	4 610122 135571	1 46 10122 13557 8



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее вещество	Эпоксидная смола.
Внешний вид	После высыхания грунт образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск	Матовый.
Цвет покрытия	Серый.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания между слоями, мин	10-15
Время высыхания до степени 3, мин	не менее 15
Время полного высыхания, ч	не менее 1
Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч	> 48
Эластичность плёнки при изгибе, мм	1
Прочность при ударе, масса первичного груза с бойком 1000 ± 10 г, высота падения 40 см	> 40
Расход	2–3 кв. м. Точный расход определяется пробным нанесением.
Морозостойкость	да.
Срок годности с даты изготовления, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Эпоксидная смола, пигменты, наполнитель, смесь органических растворителей, диметилловый эфир.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	520
Вес баллона брутто, г	314
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	3,96
Объём коробки, куб. м	0,0115
Размер коробки, мм:	
• высота	205
• ширина	275
• глубина	205



НОВИНКА



ГРУНТ ЭПОКСИДНЫЙ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
ОБРАЗУЕТ ВЫСОКОПРОЧНОЕ ПOKPЫТИЕ
БЫСТРОСОХНУЩИЙ
520 мл



СЕРЫЙ
0166-02 DX