

## АЭРОЗОЛЬНАЯ СТРУКТУРНАЯ КРАСКА TEXTURE MobiCAR® • 520 мл

### Лист технической информации

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественная текстурная краска MobiCAR® предназначена для декоративно-оформительских работ и ремонтного окрашивания. Применяется для воссоздания структуры поврежденных пластиковых деталей, таких как бампер, молдинги, приборная панель, отделка дверей, зеркал и т. п. Идеально подходит для декорирования элементов отделки помещений и предметов, окрашивания техники и инструментов. Краска образует шероховатое покрытие имитирующее структуру пластика. Обладает повышенной устойчивостью к истиранию и царапинам, высокой адгезией к пластиковым поверхностям. Аэрозольная краска удобна для равномерного окрашивания небольших поверхностей и труднодоступных мест.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр.
2. Поверхность очистить, обезжирить и просушить.
3. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1–2 минут, нанести пробный слой на небольшой участок для проверки совместимости с краской.
4. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 25–30 см в 1–2 слоя с сушкой между слоями не менее 15 минут.

#### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -35°C до +50°C! СРОК ХРАНЕНИЯ: 10 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания краски на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

#### ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

#### ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Цвет колпачка и дополнительной наклейки обозначают цвет краски. Товар сертифицирован.

#### ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



#### ПАЛИТРА

##### НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ

Чёрная текстурная

0526-01 МС

##### ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА



##### ШТРИХ-КОД КОРОБКИ



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее вещество	Акриловые смолы.
Внешний вид	После высыхания краска образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск	Матовый.
Цвет покрытия	Чёрный текстурный.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания между слоями, мин	10–15
Время высыхания до степени 3, мин	15
Время высыхания перед нанесением финишного покрытия не менее, ч	1
Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч	> 48
Эластичность плёнки при изгибе, мм	1
Расход	2–3 кв. м. Точный расход определяется пробным окрашиванием.
Морозостойкость	да
Срок хранения с даты изготовления, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Пигменты, акриловые смолы, наполнитель, смесь органических растворителей.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объём баллона, мл	520
Масса брутто баллона, г	350
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Масса брутто коробки, кг	4,44
Объём коробки, куб. м	0,0115
Размер коробки, мм:	
• высота	206
• ширина	272
• глубина	206

