

ГРУНТ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ ЦИНКОВЫЙ MobiCAR® • 520 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественный цинковый антикоррозионный грунт MobiCAR® предназначен для антикоррозионной подготовки металлических конструкций, оборудования, механизмов, арматуры, кузовов и каркасов перед последующим окрашиванием любыми видами лакокрасочных материалов. Грунт применяется для увеличения адгезии с окрашиваемой металлической поверхностью и предотвращения процесса образования ржавчины. Аэрозольный грунт удобен для нанесения на труднодоступные поверхности, подверженные коррозии, с последующим окрашиванием.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр.
2. Поверхность очистить, обезжирить и просушить.
3. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1–2 минут, нанести пробный слой на небольшой участок для проверки совместимости с грунтом.
4. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 25–30 см от поверхности в 1–2 слоя с сушкой между слоями 10–15 минут.
5. Невысохший грунт удалять растворителем, высохший – смывкой для краски MobiCAR®.
6. Высыхание поверхности перед нанесением финишного покрытия – не менее 20 минут при температуре +20°C и относительной влажности 65%.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! СРОК ХРАНЕНИЯ: 10 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания грунта на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



1. Реальный выкрас грунта
2. Название грунта
3. Штрих-код
4. Артикул

ПАЛИТРА

| НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ | ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА | ШТРИХ-КОД КОРОБКИ |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Грунт цинковый 0529-01 MC | 4 6 5 0 0 7 0 1 3 7 8 7 1 2 | 1 4 6 5 0 0 7 0 3 7 8 7 1 9 |



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|---|
| Связующее вещество | Акриловые смолы. |
| Внешний вид | После высыхания грунт образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. |
| Блеск | Матовый. |
| Цвет покрытия | Цинковый. |
| Температура окружающей среды при нанесении | от +10°C до +30°C |
| Время высыхания между слоями, мин | 10–15 |
| Время высыхания до степени 3, мин | 30 |
| Время полного высыхания, ч | 24 |
| Расход | 2–3 кв. м. Точный расход определяется пробным нанесением. |
| Морозостойкость | да |
| Срок хранения с даты изготовления, лет | 10 |
| Класс пожарной опасности | 2 |
| Состав | Пигменты, цинковые компоненты, акриловые смолы, наполнитель, смесь органических растворителей, диметилловый эфир. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

| | |
|------------------------------------|--------|
| Объём баллона, мл | 520 |
| Масса брутто баллона, г | 350 |
| Количество баллонов в коробке, шт. | 12 |
| Масса брутто коробки, кг | 4,44 |
| Объём коробки, куб. м | 0,0115 |
| Размер коробки, мм: | |
| • высота | 206 |
| • ширина | 272 |
| • глубина | 206 |

