

АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ MobiCAR® • 650 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Эмаль для дисков MobiCAR® предназначена для покраски колёсных дисков автомобилей, а также для декоративной покраски других предварительно загрунтованных поверхностей. Эмаль устойчива к дорожным реагентам и абразивному воздействию песка, обладает высокой укрывистостью и атмосферостойкостью.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр.
2. Поверхность очистить, обезжирить и просушить.
3. Защитить неокрашиваемые поверхности.
4. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1–2 минут, нанести пробный слой на небольшой участок для проверки основы на совместимость с эмалью.
5. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 25–30 см в 2–3 тонких слоя с сушкой между слоями не менее 10 минут.
6. Невысохшую эмаль удалять растворителем, высохшую – смывкой для краски MobiCAR®.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! СРОК ГОДНОСТИ 10 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания эмали на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Цвет колпачка и дополнительной наклейки обозначают цвет эмали. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Связующее вещество	Акриловые смолы.
Внешний вид	После высыхания эмаль образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск	Согласно каталогу цветов.
Цвет покрытия	Согласно каталогу цветов.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания между слоями, мин	не менее 10
Время высыхания до степени 3, мин	не менее 15
Полное высыхание покрытия, ч	не менее 1
Расход	до 2–3 кв. м. Точный расход определяется пробным нанесением и зависит от цвета эмали и количества слоёв.
Морозостойкость	да
Срок годности с даты изготовления, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Акриловые смолы, пигменты, наполнитель, смесь органических растворителей, диметилловый эфир.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	650
Вес баллона брутто, г	525
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	6,48
Объём коробки, куб. м	0,0138
Размер коробки, мм:	
• высота	205
• ширина	275
• глубина	245



АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ MobiCAR® • 650 мл

Лист технической информации

ПАЛИТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Чёрный глянцевый 0566-00 MC	 4 610122 137469	 1 46 10122 13746 6
Серый глянцевый 0566-02 MC	 4 610122 137483	 1 46 10122 13748 0
Серебристый 0566-01 MC	 4 610122 137476	 1 46 10122 13747 3
Болотный глянцевый 0566-03 MC	 4 610122 137490	 1 46 10122 13749 7
Чёрный матовый 0566-04 MC	 4 610122 137506	 1 46 10122 13750 3
Стальной 0566-05 MC	 4 610122 137568	 1 46 10122 13756 5
Графит 0566-06 MC	 4 610122 137582	 1 46 10122 13758 9