АЭРОЗОЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ В ГРУНТ MobiCAR® • 520 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональный преобразователь ржавчины в грунт MobiCAR® применяется для подготовки ржавых металлических поверхностей к покраске. Полностью нейтрализует ржавчину и предотвращает появление новых очагов коррозии. Образует готовый к покраске грунтовочный слой, устойчивый к воздействию влаги и растворителей. Не требует смывания с обработанной поверхности. Во время и сразу после нанесения состав прозрачен, но по мере высыхания становится чёрным. После обработки преобразователем поверхность можно шлифовать, наносить автошпатлёвки, грунты и эмали.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Поверхность очистить от рыхлой ржавчины, обезжирить и просушить.
2. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1–2 минут. Периодически встряхивать баллон во время нанесения.
3. Защитить поверхности не подлежащие обработке.
4. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 25–30 см в 1–2 слоя с промежуточной сушкой между слоями 15 минут.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! СРОК ГОДНОСТИ 5 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! Избегать воздействия статического электричества. При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания состава на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ

520

Масса нетто: 240 г

Легко воспламеняется

Вредный для здоровья

безопасно для O_3

40 FE

ЧЕСТНЫЙ ЗНАК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид	После высыхания преобразователь образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск	Матовый.
Цвет покрытия	Чёрный, при взаимодействии со ржавчиной
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания между слоями, мин	15
Время полного высыхания, ч	не менее 1
Расход	до 2–3 кв. м.
Морозостойкость	да
Срок годности с даты изготовления, лет	5
Класс пожарной опасности	2
Состав	Кислотный компонент, смесь органических растворителей, антикоррозийные добавки, диметиловый эфир.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	520
Вес баллона брутто, г	335
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	4,35
Объём коробки, куб. м	0,0113
Размер коробки, мм:	
• высота	205
• ширина	270
• глубина	205

ПАЛИТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Чёрный, при взаимодействии со ржавчиной 0569-00 МС	4 610122 137575	1 46 10122 13757 2

AM Quality

Компания ООО «ЭЙ ЭМ КВОЛИТИ» • Адрес: 121609, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, б-р Осенний, д. 23. Тел.: +7 (495) 258-82-41 • E-mail: info@decorix.ru • WWW.DECORIX.RU