

## КРАСКА ТЕРМОСТОЙКАЯ +1000°C ДЛЯ МАНГАЛОВ И ПЕЧЕЙ DECORIX® В БАНКЕ • 800 г • МАТОВАЯ

### Лист технической информации

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественная термостойкая краска для мангалов и печей DECORIX® предназначена для защитно-декоративной окраски металлических поверхностей, подверженных коррозии и воздействию температуры до +1000°C, таких как мангалы, барбекю, грили, жаровни, печи для бани и саун, каминные, печные трубы, котельное оборудование и т.п.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

- Окрашиваемую поверхность предварительно очистить от сажи, масляных загрязнений, ржавчины и старых слоёв краски, обезжирить и просушить.
- Краску перед применением тщательно перемешать до однородного состояния. При необходимости разбавления и доведения до рабочей вязкости использовать растворители, кислоту или толуол (недопустимо использовать уайт-спирит, сольвент, бензин), до 10% от объёма краски. При перерывах в работе хранить краску в плотно закрытой таре и повторно перемешать перед применением. Поверхность не грунтовать.
- Наносить краску кистью, валиком или краскораспылителем одним тонким слоем (10-20 мкм) на остывшую поверхность при температуре воздуха от +10°C до +30°C и относительной влажности не более 80%.
- Невысохшую краску удалять растворителем, высохшую – смывкой для краски DECORIX®.

**ВНИМАНИЕ!** Краска не предназначена для поверхностей, находящихся в непосредственном контакте с открытым пламенем и пищевыми продуктами. По результатам климатических испытаний прогнозируемый срок службы покрытия на основе краски DECORIX® в условиях промышленной атмосферы умеренного и холодного климата составляет не менее 15 лет.

#### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в закрытой заводской таре в прохладном, сухом и проветриваемом помещении, вдали от источников огня и тепла. Предохранять от ударов и действия прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -35°C до +40°C! СРОК ХРАНЕНИЯ В НЕВСКРЫТОЙ ТАРЕ ЗАВОДА 36 месяцев с даты изготовления, указанной на таре.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Оgneопасно! Беречь от огня! Во время работы запрещается курить! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не употреблять внутрь! Хранить в местах, недоступных для детей.

#### ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

#### ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с тарой и её содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Дополнительная наклейка обозначает цвет краски и термостойкость. Товар сертифицирован.

#### ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



КШ 3313  
№ ООН 1263

ТУ 2312-001-49248846-2000



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее вещество	Силиконовые полимеры.
Внешний вид	После высыхания краска образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск	Матовый.
Цвет покрытия	Согласно каталогу цветов.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания между слоями, мин	30
Время высыхания до степени 3, мин	20
Время полного высыхания, ч	24
Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч	> 48
Эластичность плёнки при изгибе, мм	1
Прочность при ударе, масса первичного груза с бойком 1000 ± 10 г, высота падения 40 см	> 40
Расход	100-120 г/м.кв. для слоя 30 мкм
Морозостойкость	Да.
Срок хранения с даты изготовления, месяцев	36
Класс пожарной опасности	2
Состав	Полиорганосилоксановая смола, пигменты, наполнители, ароматические углеводороды.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Вес краски, г	800
Вес банки брутто, г	935
Количество банок в коробке, шт.	6
Вес коробки, кг	5,76
Объём коробки, куб. м	0,0094
Размер коробки, мм:	
• высота	145
• ширина	210
• глубина	310



#### ПАЛИТРА

##### НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ

Чёрный +1000°C

0751-04 DX

##### ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА



##### ШТРИХ-КОД КОРОБКИ



1 46 10122 13380 2